

CAMINI E CANNE FUMARIE

FELTRO EUROVER

2000 AL



DESCRIZIONE

Feltro in lana di vetro Eurover® trattata con leganti inorganici, incombustibile, rivestito su un lato con un foglio di alluminio.

IMPIEGO

Isolamento termico di camini e canne fumarie.



CONDUCIBILITA' TERMICA

T (°C)	20	50	100	150	200	250	300	350	400	450
λ_D W/mK	0,033	0,038	0,048	0,059	0,073	0,089	0,111	0,138	0,171	0,212

DIMENSIONI

Spessore	Dimensioni m		Confezione	
mm	Larghezza	Lunghezza	Pz/collo	m ² /collo
30	1,00	8,00	1	8,00

PRESTAZIONI TERMICHE

Calore Specifico: 1,03 kJ/kg K. Temperatura massima d'impiego: 450°C - Temperatura massima raggiungibile: 550°C.

ALTRE CARATTERISTICHE

Fibra di vetro di tipo "C", con aggiunta di resine termoindurenti.

Manufatto elastico, di facile manipolazione e posa in opera, inodore, imputrescibile, chimicamente inerte, resistente all'insaccamento, inattaccabile dalle muffe, da parassiti o roditori. Nelle previste condizioni di impiego il prodotto è stabile nel tempo.

IMBALLO E STOCCAGGIO

Materiale in sacchi di polietilene termosaldato sfusi oppure su pallet.

Il prodotto deve essere maneggiato con cura al fine di evitare il possibile distacco dei supporti. Il materiale non deve inoltre essere stoccato a contatto con il terreno e deve essere posto al riparo dalle intemperie.

MARCATURA CE E CONTROLLO QUALITA'

Manufatto conforme al Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011. Il sistema di gestione integrato di Eurofibre S.p.A. è conforme alle norme UNI EN ISO 9001 e 14001, OHSAS 18001. Sui manufatti, vengono eseguiti controlli interni e presso Istituti di Università e laboratori terzi in Italia e all'estero.

Voce di Capitolato: Fornitura e posa in opera di feltri in lana di vetro Eurofibre Eurover® (testata ai fini della solubilità biologica secondo i dettami della Direttiva 97/69/CE nota Q - oggi Regolamento 1272/2008/CE) trattata con leganti inorganici, priva di materiale non fibrato, inodore, imputrescibile, inattaccabile da muffe, parassiti o roditori, incombustibile, rivestiti sul un lato con alluminio (AL), tipo: Feltro EUROVER 2000 AL. Calore Specifico 0,2 kcal/kg°C, Temperatura massima di impiego 450°C, temperatura massima raggiungibile 550°C, Conducibilità termica λ_D a 20°C 0,033 W/mK, λ_D a 150°C 0,059 W/mK, λ_D a 200°C 0,0473 W/mK, λ_D a 450°C 0,212 W/mK.

La suddetta scheda annulla e sostituisce ogni altra precedente relativa allo stesso prodotto.

Eurofibre S.p.A. si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento le modifiche che dovesse ritenere opportune senza alcun obbligo di notifica.

I dati e le notizie contenuti nella scheda sono finalizzati alla descrizione generale del prodotto.

L'utilizzatore ha il compito e la responsabilità di accertarsi che la scelta del prodotto e l'applicazione siano adeguate alle normative vigenti,

sollevando Eurofibre S.p.A. dalle conseguenze derivanti da scelte ed applicazioni non corrette.

CARATTERISTICHE CHIMICHE

Fibra di vetro di tipo "C", con aggiunta di resine termoindurenti.

PRESTAZIONI TERMICHE

Calore Specifico: 1,03 kJ/kg K

Temperatura limite d'impiego: 250-300 °C per la sola componente in lana di vetro

ALTRE CARATTERISTICHE

Manufatto elastico, di facile manipolazione e posa in opera, inodore, imputrescibile, chimicamente inerte, resistente all'insaccamento, inattaccabile dalle muffe, da parassiti o roditori. Nelle previste condizioni di impiego il prodotto è stabile nel tempo.

IMBALLO E STOCCAGGIO

Materiale in sacchi di polietilene termosaldato sfusi oppure su pallet.

Il prodotto deve essere maneggiato con cura al fine di evitare il possibile distacco dei supporti. Il materiale non deve inoltre essere stoccato a contatto con il terreno e deve essere posto al riparo dalle intemperie.

MARCATURA CE E CONTROLLO QUALITA'

Il manufatto descritto in questa scheda tecnica è conforme al Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011.

Il sistema di gestione integrato di Eurofibre S.p.A. è conforme alle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e OHSAS 18001.

Sulle caratteristiche dei manufatti, vengono eseguite rilevazioni di laboratorio interne e controlli presso Istituti di Università e laboratori terzi in Italia e all'estero.

Voce di Capitolato: Fornitura e posa in opera di pannelli arrotolati in lana di vetro Eurofibre Eurover® (testata ai fini della solubilità biologica secondo i dettami della Direttiva 97/69/CE nota Q - oggi Regolamento 1272/2008/CE) trattata con leganti termoindurenti, priva di materiale non fibrato, inodore, imputrescibile, inattaccabile da muffe, parassiti o roditori, rivestiti sul un lato con alluminio retinato (ALR) tipo: Pannello P660 ALR. Euroclasse di Reazione al fuoco A1 per lana senza rivestimenti UNI EN 13501-1, Calore Specifico 0,2 kcal/kg°C, Temperatura limite d'impiego 250-300°C per la sola componente in lana di vetro, Conducibilità termica λ_D a 10°C 0,032 W/mK, λ_D a 50°C 0,040 W/mK, λ_D a 75°C 0,045 W/mK, λ_D a 125°C 0,057 W/mK.

La suddetta scheda annulla e sostituisce ogni altra precedente relativa allo stesso prodotto.

Eurofibre S.p.A. si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento le modifiche che dovesse ritenere opportune senza alcun obbligo di notifica.

I dati e le notizie contenuti nella scheda sono finalizzati alla descrizione generale del prodotto.

L'utilizzatore ha il compito e la responsabilità di accertarsi che la scelta del prodotto e l'applicazione siano adeguate alle normative vigenti,

sollestando Eurofibre S.p.A. dalle conseguenze derivanti da scelte ed applicazioni non corrette.

